



SMOOTH OAK

Garantia
10 ANOS

Temperatura de instalação
DE +15°C A +25°C

Conservação de +5°C a +35°C
3 ANOS

COMPRIMENTO ↔ **50 m**

LARGURA ↔ **122 cm**

CARACTERISTICAS

| | |
|---|-------|
| Primer/Primer + | ✓ |
| Kraft paper release liner | ✓ |
| Termomoldável | ✓ |
| Polímero calandrado | ✓ |
| Instalação interna | ✓ |
| Instalação externa | ✗ |
| Resistente aos raios UV | ✓ |
| Película adesiva permanente bubble free | ✓ |
| Aspetto | Mate |
| Espessura | 250 µ |
| Resistência aos riscos | Média |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|------------|---|
| CE | ✓ |
| IMO | ✓ |
| MED | ✓ |
| RAIL | ✓ |
| REACH | ✓ |
| TCHIBO | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC | ✓ |

GERAL

FORÇA ADESIVA :

91 minutos após a instalação: 1,04 kg/cm
24 horas após a instalação: 1,43 kg/cm
3 dias após a instalação: 1,51 kg/cm
7 dias após a instalação: 1,65 kg/cm

FORÇA ADESIVA A ALTA TEMPERATURA :

Após o 1.º dia: 1,37 kg/cm
Após 7 dias: 1,03 kg/cm

DURABILIDADE :

O produto oferece uma excelente resistência à água, sujidade, abrasão, aos raios UV e ao uso (amarelecimento, fissuras, lascamentos, deslaminção).

MANUTENÇÃO :

Fácil e rápido graças à qualidade da sua superfície e excelente resistência à sujidade e bolor. Todos os produtos de limpeza podem ser utilizados, a não ser produtos abrasivos tais como a acetona e o White Spirit.

Aspetos e danos não contratuais. A Cover Styl' reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a composição das suas películas. O resultado das cores e dos acabamentos no computador pode variar em função do ecrã e não representar a realidade de forma fidedigna. Por isso, recomendamos que encomende uma amostra online ou entre em contacto connosco para avaliar o acabamento mais adaptado às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor nas produções, recomendamos que compre a quantidade necessária de uma só vez para evitar qualquer diferença de aspeto na realização do seu projeto Cover Styl'.

