



MULTIGLASS 66 C

A composição específica de diferentes ligas de metal da película Multiglass 66 C limita significativamente a absorção solar. Esta composição permite à película de proteger eficazmente contra o calor, preservando os vidros.



Garantia SOLAR SCREEN®
10 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	47 %
Reflexão da luz visível interior	29 %
Reflexão da luz visível exterior	28 %
Total da energia solar rejeitada	66 %
Total da energia solar rejeitada*	63 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	47 %
Absorção da energia solar	25 %
Transmissão da energia solar	28 %
Redução do encadeamento	52 %
Valor "g"	0.36
Valor "u"	4.9
Rejeição de Infravermelhos (760-2500 nm)	+/- 80 %
Coefficiente da sombra	0.4
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	55 µ

Cor vista do exterior : CHAMPANHE

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película. Afim de prevenir de uma eventual oxidação das ligas de metal, é obrigatório utilizar o nosso verniz ref. 0771 sobre todas as beiras da película, depois da sua aplicação.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.