



### SAFE 4 XC

Resistente aos principais solventes, a película Safe 4 XC protege dos graffitis e das pinturas. Protege também contra outros actos de vandalismo, tais como os riscos ou ácidos. Aplicada e substituída muito facilmente, esta película também é considerada de "segurança", pois impede a projecção de vidros em caso de colisão ou explosão.



Garantia SOLAR SCREEN®  
 Ver ficha " novas garantias para películas exteriores"



Conservação de -5°C a +40°C  
**3 ANO(S)**



Norma REACH RoHS  
**RESPEITADA**

### LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (\*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	5 %
Transmissão da luz visível	85 %
Reflexão da luz visível interior	11 %
Reflexão da luz visível exterior	11 %
Total da energia solar rejeitada	19 %
Total da energia solar rejeitada*	19 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	9 %
Absorção da energia solar	14 %
Transmissão da energia solar	77 %
Redução do encadeamento	14 %
Valor "g"	0.83
Valor "u"	5.7
Coefficiente da sombra	0.9
Tipo de instalação : Exterior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	120 µ

Cor vista do exterior : TRANSPARENTE

### CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



### CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão\*\*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não  
 recomendado  
 Conselhos para base vidrada até 2,5m<sup>2</sup>.

### CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

*Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.*