



SILVER 880 C

A película de segurança Silver 880 C reduz consideravelmente o calor solar, mantendo parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e seu efeito espelhado unidirecional garante privacidade, trazendo um aspecto contemporâneo ao exterior. Esta película reforça seus vidros impedindo a projeção de vidros em caso de colisão ou explosão. É conforme à norma europeia EN12600.



Garantia SOLAR SCREEN®
10 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma EN 12600
1B1



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	14 %
Reflexão da luz visível interior	56 %
Reflexão da luz visível exterior	52 %
Total da energia solar rejeitada	80 %
Total da energia solar rejeitada*	75 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	55 %
Absorção da energia solar	33 %
Transmissão da energia solar	13 %
Redução do encadeamento	85 %
Valor "g"	0.16
Valor "u"	5.1
Coefficiente da sombra	0.2
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	240 μ

Cor vista do exterior : SILVER

CONSTRUÇÃO

1. camada
2. poliéster tingido sem distorção óptica, com depósito de partículas de metal anti-Infravermelhos
3. Adesivo
4. Poliéster 100μ
5. Adesivo
6. Poliéster 100μ
7. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
8. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.